

セリフォス

使うシーンを選ばないシックなカラー、滑りにくさを重視したグリップ仕上げになっています。



cer-300/1



cer-300/2



cer-300/3



cer-300/4



cer-300/5




cer-300/6

セリフォス




| 品番 | 形状 | 寸法 | 枚数 | ケース入数 / 重量 | 価格 |
|--------------|--------|-----------------|-------|--------------|----------|
| ① cer-300/□ | 300角平面 | 300 × 300 / 8mm | 11/㎡ | 11枚入り / 17kg | 4,350円/㎡ |
| ② cer-300K/□ | 300角階段 | 300 × 300 / 8mm | 3.3/m | 11枚入り / 17kg | 4,412円/m |

形状図



cer-300/□



cer-300K/□

成績結果

①、②、③=産業技術研究所 ④=全国タイル検査・技術協会

| 項目 | 数値 | | | | | 試験方法 |
|---------|------------|----------|------------|------|------|---|
| ①吸水試験 | 吸水率 0.7% | | | | | JIS A 1509-3 煮沸法 |
| ②摩耗試験 | 摩耗減量 0.03g | | | | | 黒色炭化けい素研削剤 C の粒度 20 番 10kg を 1100mm の高さから水平面 45° の角度に保持された試験体に落下させ、試験前後の質量減 (摩耗減量) を測定した。 |
| ③曲げ試験 | スパンの値 (mm) | 破壊加重 (N) | 曲げ破壊加重 (N) | | | JIS A 1509-4 |
| | 90 | 1427 | 1295 | | | |
| ④耐滑り性試験 | | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 陶磁器質タイル試験方法 第 12 部: 耐滑り性試験方法 JIS A 1509-12: 2008 |
| | C.R.S 値 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | |

常備品

施釉 A I 類 (磁器質)

輸入品

Made in CHINA

常備品ですが、輸入品につき一時的に在庫がなくなる場合がありますので、ご注文の際は在庫数と納期をご確認ください。
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。また、サンプルの一部は有償とさせていただきますのでご了承ください。

■目地幅は、5mm以上おとください。 ■高温焼成のため焼き上げ誤差が生じます。また窯変釉による自然な色むらと紋様に幅をつけてあります。
■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げとなっています。 ■表示価格には施工費、運賃、消費税などは含まれておりません。