

フィウミⅡ

雨の日でも滑りにくい、安心の高性能輸入フロアタイル。



FM-300/31 (石面)



FM-300/32 (石面)



FM-300/33 (石面)



FM-300/34 (平面)



FM-300/35 (平面)




FM-300/36 (平面)

フィウミⅡ




| 品番 | 形状 | 寸法 | 枚数 | ケース入数 / 重量 | 価格 |
|--------------|--------|-----------------|-------|------------------------------|----------|
| ① FM-300/□□ | 300角平面 | 300 × 300 / 8mm | 11/㎡ | 11枚 / 17kg (12枚) / (20kg) | 4,750円/㎡ |
| ② FM-300K/□□ | 300角階段 | 300 × 300 / 8mm | 3.3/m | 11枚 / 17kg (12枚) / (20kg) | 4,600円/m |

形状図



FM-300/□□



FM-300K/□□

メンテナンス

※汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤をしいたわしもしくはデッキブラシでこする事を繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れは液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使ってこする事が有効です。
※洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。
そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

成績結果

| 項目 | 数値 | 試験方法 |
|----------------|----------|--------------------------|
| 吸水率 | 1.0% | JIS A 5209 7.6 |
| 摩耗減量 | 0.01g | JIS A 5209 7.8 |
| 幅1cm当たりの曲げ破壊荷重 | 214 N/cm | JIS A 5209 7.9 |
| 滑り抵抗値 [BPN] | 1回 | ASTM E303-83 表面温度：11℃ |
| | 2回 | |
| 3回 | | |
| 4回 | | |
| 5回 | | |

自治体の基準

東京都では歩道にBPN 40以上
北九州市では歩道にBPN 30以上
北九州市では車道にBPN 42以上
※濡れた時の値です。

受付施設

産業技術研究所 (常滑窯業技術センター)
平成17年1月18日

常備品

施釉B I 類 (磁器質)

輸入品

Made in CHINA

常備品ですが、輸入品につき一時的に在庫がなくなる場合がありますので、ご注文の際は在庫数と納期をご確認ください。
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。また、サンプルの一部は有償とさせていただきますのでご了承ください。
※防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
■目地幅は、5mm以上おとりください。 ■高温焼成のため焼き上げ誤差が生じます。また窯変釉による自然な色むらと紋様に幅をつけてあります。
■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げになっています。 ■表示価格には施工費、運賃などは含まれておりません。