


セリフォス

使うシーンを選ばないシックなカラー、滑りにくさを重視したグリップ仕上げになっています。




cer-300/1



cer-300/2



cer-300/3



cer-300/4



cer-300/5




cer-300/6

セリフォス




| 品番 | 形状 | 寸法 | 枚数 | ケース入数 / 重量 | 価格 |
|--------------|--------|-----------------|-------|------------|----------|
| ① cer-300/□ | 300角平面 | 300 × 300 / 8mm | 11/㎡ | 11枚 / 17kg | 4,350円/㎡ |
| ② cer-300K/□ | 300角階段 | 300 × 300 / 8mm | 3.3/m | 11枚 / 17kg | 4,412円/m |

形状図



cer-300/□



cer-300K/□

メンテナンス

※汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤をいたわしもしくはデッキブラシでこする事を繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れは液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使ってこする事が有効です。
 ※洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。
 そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

成績結果

①、②、③=産業技術研究所 ④=全国タイル検査・技術協会

| 項目 | 数値 | | | | | | 試験方法 |
|---------|------------|----------|------|------------|------|------|---|
| ①吸水試験 | 吸水率 0.7% | | | | | | JIS A 1509-3 煮沸法 |
| ②摩耗試験 | 摩耗減量 0.03g | | | | | | 黒色炭化けい素研削剤 C の粒度 20 番 10kg を 1100mm の高さから水平面 45° の角度に保持された試験体に落下させ、試験前後の質量減 (摩耗減量) を測定した。 |
| ③曲げ試験 | スパンの値 (mm) | 破壊加重 (N) | | 曲げ破壊加重 (N) | | | JIS A 1509-4 |
| | 90 | 1427 | | 1295 | | | |
| ④耐滑り性試験 | | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 陶磁器質タイル試験方法 第 12 部：耐滑り性試験方法 JIS A 1509-12：2008 |
| | C.R.S 値 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | |

常備品

施釉 B I 類 (磁器質)

輸入品

常備品ですが、輸入品につき一時的に在庫がなくなる場合がありますので、ご注文の際は在庫数と納期をご確認ください。
 尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。また、サンプルの一部は有償とさせていただきますのでご了承ください。
 ※防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

■目地幅は、5mm以上おとください。 ■高温焼成のため焼き上げ誤差が生じます。また窯変釉による自然な色むらと紋様に幅をつけてあります。
 ■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げとなっています。 ■表示価格には施工費、運賃、消費税などは含まれておりません。