

フィウミ II

雨の日でも滑りにくい、安心の高性能輸入フロアタイル。




FM-300/31 (石面)



FM-300/32 (石面)



FM-300/33 (石面)



FM-300/34 (平面)




FM-300/35 (平面)

フィウミ II




品番	形状	寸法	枚数	ケース入数 / 重量	価格
① FM-300/□□	300角平面	300 × 300 / 8mm	11/㎡	11枚 / 17kg	4,750円/㎡
② FM-300K/□□	300角階段	300 × 300 / 8mm	3.3/m	11枚 / 17kg	4,600円/m

形状図



FM-300/□□



FM-300K/□□

メンテナンス

※汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤をいれ、もしくはデッキブラシでこする事を繰り返し、洗浄してください。それでも落ちにくい頑固な汚れは液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使ってこする事が有効です。
※洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。
そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。

成績結果

項目	数値					試験方法	
吸水率	吸水率 1.0%					JIS A 5209 7.6	
摩耗減量	摩耗減量 0.01g					JIS A 5209 7.8	
幅1cm当たりの曲げ破壊荷重	214 N/cm					JIS A 5209 7.9	
滑り抵抗値	C.R.S 値	1回	2回	3回	4回	5回	陶磁器質タイル試験方法 第12部：耐滑り性試験方法 JIS A 1509-12：2008
		0.51	0.53	0.51	0.51	0.52	

常備品

施釉B I 類 (磁器質)

輸入品

常備品ですが、輸入品につき一時的に在庫がなくなる場合がありますので、ご注文の際は在庫数と納期をご確認ください。
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。また、サンプルの一部は有償とさせていただきますのでご了承ください。
※防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。
■目地幅は、5mm以上おとりください。 ■高温焼成のため焼き上げ誤差が生じます。また窯変釉による自然な色むらと紋様に幅をつけてあります。
■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げになっています。 ■表示価格には施工費、運賃などは含まれておりません。